UKD 678.675

| TWORZYWA SZTUCZNE | NORMA BRANŻOWA<br>Tworzywa poliamidowe<br>**Tarnamid T-26 Y** | **BN-80**<br>**6336-01/13**<br>Zamiast BN-71/6336-01[1])<br>Grupa katalogowa 1027 |
|---|---|---|

**1. Przedmiot arkusza normy.** Przedmiotem arkusza normy jest Tarnamid T-26 Y stosowany do wytwarzania metodą wtryskową wyrobów barwionych, od których nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych.

**2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy.** Tarnamid T-26 Y stosuje się do wytwarzania detali technicznych, przedmiotów galanteryjnych oraz przedmiotów codziennego użytku nie stykających się z żywnością bezpośrednio.

**3. Przykład oznaczenia** Tarnamidu T-26 Y barwionego na czarno:

TARNAMID T-26 Y czarny
BN-80/6336-01/13

**4. Wymagania**

**a) Wygląd zewnętrzny** — zgodny z BN-80/6336-01/02. Barwa czarna lub biała — zgodna z wzorcem dostarczonym przez producenta.

**b) Wymagania i badania** — wg tablicy.

| Wymagania | | Metody badań, wg |
|---|---|---|
| a) Lepkość względna roztworu | 2,6 ±0,2 | BN-80/6336-01/03 p. 4 |
| b) Związków małocząsteczkowych, %, najwyżej | 2,0 | BN-80/6336-01/03 p. 5 |
| c) Wody, %, najwyżej[1]) | 1,5 | BN-80/6336-01/03 p. 6 |
| d) Granica plastyczności, MPa, co najmniej | 45 | BN-80/6336-01/04 p. 3 |
| e) Twardość, MPa, co najmniej | 100 | BN-80/6336-01/04 p. 5 |
| f) Udarność z karbem, kJ/m², co najmniej | 5 | BN-80/6336-01/04 p. 6 |
| g) Temperatura mięknienia wg Vicata, °C co najmniej | 170 | BN-80/6336-01/04 p. 7 |

[1]) Tarnamid T-26 Y może być przetwarzany po dosuszeniu do 0,5% zawartości wody.

**5. Pakowanie, przechowywanie i transport** — wg BN-80/6336-01/01.

**6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii** — wg BN-80/6336-01/02.

[1]) W zakresie p. 3.

K O N I E C

## INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

**2. Normy związane**

BN-80/6336-01/01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-80/6336-01/02 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Wymagania ogólne, program badań i ocena partii

BN-80/6336-03/03 Tworzywa Poliamidowe. Tarnamid T. Badania ogólne i fizykochemiczne

BN-80/6336-01/04 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania wytrzymałościowe

**3. Symbol wg SWW** — 1263-81.

**4. Autor projektu normy** — mgr inż. Krystyna Szymczak — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

**5. Wydanie 2** — stan aktualny: sierpień 1984 — bez zmian.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA
dnia 25 sierpnia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1980 poz. 68)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,15 Nakł. 200 + 22 Zam. 1019/87 Cena zł 9,00