

ŚRODKI POMOCNICZE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Środki pomocnicze dla garbarstwa Roksol ST6	6063-20/26
		Grupa katalogowa 1095

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy jest środek pomocniczy dla garbarstwa o nazwie handlowej Roksol ST6, będący mieszaniną emulgatorów anionowych, etanoloamidów kwasów tłuszczowych i chlorowanych związków organicznych.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Roksol ST6 stosuje się w przemyśle garbarskim do natłuszczania skór, głównie garbowania chromowego.

3. Oznaczenie Roksolu ST6:

ROKSOL ST6 BN-84/6063-20/26

4. Wymagania i badania — wg tablicy.

Wymagania		Metody badań wg
a) Wygląd zewnętrzny	lepka czecz barwy od jasnobeżo- wej do brą- zowej z do- puszczal- nym zmęt- nieniem	BN-84/6063-20/03 p. 2.
b) Lepkość, mPa · s, nie więcej niż	15 000	BN-84/6063-20/03
c) Wody, %(m/m)	14 ÷ 18	PN-81/C-04959 p. 2.6.2 lub PN-83/C-04523

cd. tablicy

Wymagania		Metody badań wg
d) Kwasów tłuszczowych w przeliczeniu na kwas oleinowy w odniesieniu do suchej substancji, %(m/m)	12 ÷ 16	BN-84/6063-20/08
e) Substancji anionowo czynnej w przeliczeniu na -SO ₃ Na, w odniesie- niu do suchej substan- cji, %(m/m)	0,5 ÷ 1,2	BN-84/6063-20/10
f) Zdolność emulgowania się, stopień skali	2	BN-84/6063-20/04 p. 4.
g) Trwałość emulsji, sto- pień skali — po 2 h, nie mniej niż	1	BN-84/6063-20/04 p. 5.

5. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-84/6063-20/01.

Produkt w czasie przechowywania może stawać się niejednorodny, nie wpływa to na jego właściwości użytkowe. Przed użyciem należy wymieszać.

W przypadku przechowywania w niższych temperaturach, przed wymieszaniem temperaturę produktu doprowadzić do 20°C.

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii — wg BN-84/6063-20/02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

2. Normy związane

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną

PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych

BN-84/6063-20/01 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-84/6063-20/02 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Wymagania ogólne, badania i ocena partii

BN-84/6063-20/03 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Badania ogólne i fizykochemiczne

BN-84/6063-20/04 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.

Oznaczanie zdolności emulgowania się i trwałości emulsji

BN-84/6063-20/08 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.

Oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w odniesieniu do suchej substancji

BN-84/6063-20/10 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.

Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej w przeliczeniu na -SO₃Na w odniesieniu do suchej substancji

3. Symbol wg SWW — 1286-49.

4. Autorzy projektu normy — mgr Alina Dąbrowska, mgr inż. Elżbieta Kremky — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1984 poz. 7)