

TWORZYWA SZTUCZNE	N O R M A B R A N Ź O W A	
	Tworzywa poliamidowe Tarnamid T-26 P	
	BN-80 6336-01/20	
	Grupa katalogowa 1027	

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy jest Tarnamid T-26 P stosowany do wytwarzania metodą wtryskową wyrobów barwionych. Powstaje podczas zmiany rodzajów produkowanych Tarnamidów np. przy przejściu z Tarnamidu bezbarwnego na Tarnamid barwiony lub odwrotnie.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Tarnamid T-26 P stosuje się do wytwarzania kształtek technicznych oraz przedmiotów codziennego użytku nie stykających się bezpośrednio z żywnością.

Ze względu na niejednorodną barwę należy go przetwarzać z dodatkiem barwnika. Szczególnie nadaje się do sporządzania mieszanek np. z włóknem szklanym (Itamid).

3. Przykład oznaczenia Tarnamidu T-26:

TARNAMID T-26 P BN-80/6336-01/20

4. Wymagania

a) Wygląd zewnętrzny — zgodny z BN-80/6336-01/02
Barwa — niejednorodna.

b) Wymagania i badania — wg tablicy.

Wymagania	Metody badań, wg
a) Lepkość względna roztworu $2,6 \pm 0,2$	BN-80/6336-01/03 p. 4
b) Związków małowcząsteczkowych, %, najwyżej 1,5	p. 5
c) Wody, %, najwyżej 0,5	p. 6
d) Granica plastyczności, MPa, co najmniej 60	BN-80/6336-01/04 p. 3
e) Twardość, MPa, co najmniej 110	p. 5
f) Udarność z karbem, kJ/m ² , co najmniej 5	p. 6
g) Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C, co najmniej 180	p. 7

5. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-80/6336-01/01. Producent gwarantuje jakość produktu przez okres 2 miesięcy od daty wysyłki

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii — wg BN-80/6336-01/02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

2. Normy związane

BN-80/6336-01/01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-80/6336-01/02 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Wymagania ogólne, program badań i ocena partii

BN-80/6336-01/03 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania ogólne i fizykochemiczne

BN-80/6336-01/04 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania wytrzymałościowe

3. Symbol wg SWW — 1263-81.

4. Autor projektu normy — mgr inż. Krystyna Szymczak — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

5. Wydanie 3 — stan aktualny: grudzień 1987 — poprawiono błędy.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego PETROCHEMIA dnia 25 sierpnia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1980 poz. 68)