

TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Materiały tapicerskie dla motoryzacji Metody badań Oznaczanie masy 1 m ²	6390-01.03
		Grupa katalogowa X 29

1. Zakres stosowania metody. Metodę stosuje się do oceny jakości obiciowych materiałów tapicerskich dla motoryzacji.

2. Przyrządy

- a) Waga analityczna o dokładności 0,01 g.
- b) Przymiar o dokładności 1 mm.

3. Przygotowanie próbek. Z odcinka materiału pobrano wg BN-79/6390-01.01 wyciąć 3 próbki kwadratowe lub okrągłe o powierzchni 100 $\pm 0,5$ cm².

4. Wykonanie oznaczania. Próbki po klimatyzacji wg BN-79/6390-01.01 p. 3 natychmiast zważyć z dokładnością do 0,01 g i zmierzyć z dokładnością do 1 mm.

5. Obliczanie wyników. Masę 1 m² tkaniny powlekanej (X) obliczyć w gramach wg wzoru

$$X = m \cdot 100$$

w którym m - masa próbki, g.

6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników wykonanych oznaczeń.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Olawa.

2. Normy związane

BN-79/6390-01.01 Materiały tapicerskie dla motoryzacji. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań właściwości fizykomechanicznych

3. Inne dokumenty normalizacyjne

WT Fiat 9.55490 Załącznik 2 Sztuczne skóry i laminaty winylowe. Oznaczanie masy (ciężaru)

4. Autor projektu normy - inż. M. Nowak - ZPTiF

PLASTOFARB, inż. Joanna Lewandowska - Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87)