

WYROBY LAKIEROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-78
	Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania	6118-09
		Zamiast BN-63/6118-09
		Grupa katalogowa X 25

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania. Rozcieńczalnik zawiera mieszaninę węglowodorów aromatycznych i alifatycznych.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Rozcieńczalnik jest stosowany do rozcieńczania wyrobów bitumicznych i lakierów asfaltowych.

2. OZNACZENIE

**ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW ASFALTOWYCH
OGÓLNEGO STOSOWANIA**

BN-78/6118-09 SWA 8141-000-000

3. WYMAGANIA I BADANIA**3.1. Zestawienie wymagań i metody badań**

Wymagania		Metody badań wg
a) Wygląd	klarowny, jednolity, bez zawiesin, zmętnień, wody i zanieczyszczeń mechanicznych	3.4
b) Barwa według skali jodowej, najwyższej,	222	PN-58/C-04526
c) Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm ³	0,76±0,93	3.5
d) Destylacja:		
- początek destylacji, °C, co najmniej	120	PN-67/C-04010
- 90 % produktu powinno przedstawić do temperatury, °C, najwyższej	220	PN-67/C-04010

cd. tablicy

Wymagania		Metody badań wg
e) Lotność w stosunku do eteru etylowego	45÷80	PN-76/C-04539
f) Rozcieńczalność w stosunku objętościowym 1:1	nie powoduje wytrącenia składników roztworu	3.6
g) Temperatura zapłonu, °C, co najmniej	24	PN-75/C-04009
1) Badanie wykonuje się raz na kwartał.		

3.2. Trwałość. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania powinien odpowiadać wymaganiom normy w ciągu 36 miesięcy, licząc od daty produkcji.

3.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej wykonać zgodnie z PN-74/C-81500.

3.4. Ocena wyglądu. Badany rozcieńczalnik wlać do cylindra szklanego o średnicy 40 ± 55 mm i obserwować w świetle przechodzącym. Rozcieńczalnik należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli jest klarowny, bez osadu, zmętnień i zawieszonych kropelek wody.

3.5. Oznaczanie gęstości przeprowadzić zgodnie z PN-66/C-04004, używając do pomiaru areometru.

3.6. Badanie rozcieńczalności. Do naczynia szklanego wlać badany rozcieńczalnik z odpowiednim wyrobem w stosunku objętościowym podanym w 3.1f), dokładnie wymieszać i po upływie pół godziny obserwować w rozproszonym świetle dziennym. Badany rozcieńczalnik należy uznać za odpowiadający wymaganiom normy, jeżeli nie nastąpiło wytrącenie składników roztworu.

3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Wytwórca jest obowiązany przedstawić odbiorcy orzeczenie

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 6 lipca 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1978 poz. 94)

C-81400 w bębny metalowe pojemności 200 dm³ lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy dostawcą i odbiorcą, jeżeli zabezpieczy wyrób w sposób nie gorszy od przewidywanych w normie.

4.2. Przechowywanie i transport - zgodnie z PN-73/
C-81400.

4.1. Pakowanie. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania należy pakować zgodnie z PN-73/

INFORMACJE DODATKOWE

3. Normy związane

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecho-
wywanie i transport

PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek i
przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

Pozostałe normy związane podano w tabelicy.

4. Symbol wyrobu wg SWW - 1318-141.

5. Autorzy projektu normy - Regina Fornal, Józef Wargacki, Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów, Bliżyn.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6118-09

- a) rozszerzono zakres temperatury destylacji i lotności,
- b) wprowadzono symbole wg SWW i SWA,
- c) przedłużono okres gwarancji do 36 miesięcy,
- d) wprowadzono oznaczanie temperatury zapłonu,
- e) badanie dotyczące zawartości wody włączono do p.3.1

Wygląd.