

ŚRODKI POMOCNICZE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Środki pomocnicze dla garbarstwa Roksol STE	6063-20/21
		Grupa katalogowa 1095

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy jest środek pomocniczy dla garbarstwa o nazwie handlowej Roksol STE, który jest mieszaniną emulgatorów anionowych i związków alifatycznych zawierających grupy karboksylowe.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Roksol STE stosuje się w przemyśle garbarskim do natłuszczenia skór.

3. Oznaczanie Roksolu STE:

ROKSOL STE BN-84/6063-20/21

4. Wymagania i badania — wg tablicy.

Wymagania		Metody badań
a) Wygląd zewnętrzny	jednorodna ciecz od żółtej do brązowej	BN-84/6063-20/03 p. 2
b) Wody, %(m/m)	32 ÷ 36	PN-81/C-04959 p. 2.6.2
c) pH emulsji wodnej	6 ÷ 7	BN-84/6063-20/03 p. 4
d) Objętość piany, ml. po		
— 30 s, nie więcej niż	70	
— 3 min, nie więcej niż	45	BN-84/6063-20/03
— 5 min, nie więcej niż	35	p. 6

cd. tablicy

Wymagania		Metody badań
e) Składników emulgowanych w odniesieniu do suchej substancji, %(m/m)	40 ÷ 50	BN-84/6063-20/09
f) Składników emulgujących w odniesieniu do suchej substancji, %(m/m)	50 ÷ 60	BN-84/6063-20/09
g) Substancji anionowo czynnej w przeliczeniu na -SO ₃ Na, w odniesieniu do suchej substancji, %(m/m)	0,8 ÷ 2,0	BN-84/6063-20/10
h) Zdolność emulgowania się, stopień skali	2	BN-84/6063-20/04 p. 4
i) Trwałość emulsji, stopień skali po 5 h	2	BN-84/6063-20/04 p. 5

5. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-84/6063-20/01. Produkt w czasie przechowywania może stawać się niejednorodny, nie wpływa to na jego własności użytkowe. Przed użyciem należy wymieszać.

W przypadku przechowywania w niższych temperaturach, przed wymieszaniem temperaturę produktu doprowadzić do 20°C.

6. Pobieranie próbek, wielkości i ocena partii — wg BN-84/6063-20/02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

2. Normy związane

PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych

BN-84/6063-20/01 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-84/6063-20/02 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Wymagania ogólne, badania i ocena partii

BN-84/6063-20/03 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Badania ogólne i fizykochemiczne

BN-84/6063-20/04 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.

Oznaczanie zdolności emulgowania się i trwałości emulsji

BN-84/6063-20/09 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.


Oznaczanie zawartości składników emulgowanych i emulgujących w odniesieniu do suchej substancji

BN-84/6063-20/10 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.

Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej w przeliczeniu na -SO₃Na w odniesieniu do suchej substancji

3. Symbol wg SWW — 1286-49.

4. Autorzy projektu normy — mgr Alina Dąbrowska, Jacek Szwed — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.



Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1984 poz. 7)