

TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Materiały tapicerskie dla motoryzacji Metody badań	6390-01.01
	Pobieranie i przygotowanie próbek do badań właściwości fizykomechanicznych	Grupa katalogowa X 29

1. Pobieranie próbek do badań. Z rulonu, pobranego w sposób losowy z partii materiałów tapicerskich, odciąć w odległości co najmniej 1 m od jego początku lub końca odcinek takiej długości, aby jego powierzchnia wynosiła co najmniej 2 m². Pobrany w ten sposób odcinek materiału tapicerskiego przeznaczony jest do badań właściwości fizykomechanicznych. Sposób wycinania próbek, ich wymiary oraz liczba są podane w opisach poszczególnych metod badań.

Próbki do badań nie powinny mieć uszkodzeń mechanicznych i innych wad widocznych gołym okiem.

2. Przygotowanie próbek do badań. Próbki należy wycinać w odległości co najmniej 0,1 m od krawędzi wyrobu, zgodnie z opisem dotyczącym poszczególnych badań.

W materiałach tapicerskich na nośniku z tkaniny próbki należy pobierać wzdłuż wątki i osnowy, a na nośniku z dzianiny - wzdłuż kolumnienek i rządków.

3. Klimatyzacja próbek do badań. Odcinek do wycinania próbek może być pobrany z materiału co najmniej po 48 h od jego wyprodukowania.

Po wycięciu próbki do badań powinny być klimatyzowane przez 24 h w temperaturze $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $65 \pm 5\%$.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Oława.

2. Inne dokumenty normalizacyjne
WT Fiat 9.55490 Załącznik 1 Sztuczne skóry i laminaty

wynylowe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Danuta Bryła - ZTS ERG, Oława, inż. Joanna Lewandowska - Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87)