

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-64 0859-01
	Ołów Wełna	
		Grupa katalogowa III 58

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wełna z ołowiu przeznaczona na uszczelki do złączy, chłodzi, kolan w sytnikach itp.

1.2. Przykład oznaczenia wełny z ołowiu w gatunku Pb3:

WEŁNA Pb3 BN-64/0859-01

1.3. Cechowanie. Wełny ołowianej bezpośrednio nie cechuje się.

1.4. Normy związane
PN-68/H-82201 Ołów

2. WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogólne. Wełna powinna mieć postać oddzielnych nitek, o długości nie mniejszej niż 70 mm (przynajmniej 50% całkowitej liczby nitek).

2.2. Skład chemiczny wełny powinien odpowiadać gatunkowi Pb3 wg PN-68/H-82201.

3. PAKOWANIE, PRZECCHOWYWANIE I TRANSPORT

3.1. Pakowanie. Wełnę pakuje się w skrzynie drewniane o masie 50 lub 100 kg. Na każdej skrzyni na-

leży umieścić przywieszkę zawierającą co najmniej: znak wytwórcy, nazwę materiału, numer partii.

3.2. Przechowywanie. Wełnę przechowuje się w suchych pomieszczeniach.

3.3. Transport. Wełnę transportuje się krytymi środkami transportowymi.

4. BADANIA

4.1. Ogledziny zewnętrzne przeprowadza się nieuzbrojonym okiem.

4.2. Partia. Partię stanowi wełna wykonana z jednego wytopu o masie do 200 kg.

4.3. Zaświadczenie jakości. Do każdej partii należy dołączyć zaświadczenie jakości stwierdzające zgodność z wymaganiami normy oraz zawierające co najmniej:

- a) znak wytwórcy,
- b) adres odbiorcy,
- c) cechę materiału,
- d) numer partii,
- e) masę partii.

K O N I E C

Zakłady Cynkowe „Szopienice”

Ustanowiona przez Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych dnia 15 stycznia 1964 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 4 maja 1964 r.
(Mon. Pol. nr 29/1964 poz. 131)