

ŚRODKI POMOCNICZE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-80
	Emulsja W	6063-17
		Grupa katalogowa 1095

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Emulsja W stosowana jako jeden ze składników aparatury barwnej lub połyskowej do wykończania skór.

1.2. Określenia. Emulsja W — mieszanina wosków syntetycznych w wodzie z dodatkiem emulgatorów.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu wg KTM, podbranza 1286-79, uzupełnione nazwą i numerem normy.

2.2. Przykład oznaczenia środka chemicznego pomocniczego dla przemysłu skórzanego (1286), do wykończania skór miękkich (-7), pozostałego (90), Emulsji W (-050), o liczbie kontrolnej (-000):

KTM 1286-790-050-000
EMULSJA W BN-80/6063-17

3. WYMAGANIA

3.1. Wygląd. Emulsja W jest gęstą cieczą o jednolitej konstrukcji i barwie od kremowej do jasnobrunat-

nej. Nie zawiera widocznych zanieczyszczeń mechanicznych.

3.2. Wymagania szczegółowe — wg tablicy.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika
1	Zawartość wody, %, nie więcej niż	85
2	Wartość pH	7,5÷8,5
3	Trwałość w rozcieńczeniu 1 : 9, h nie mniej niż	4

3.3. Trwałość produktu. Emulsja W, przechowywana w warunkach podanych w BN-71/7760-02, powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 3.1 i 3.2 w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-71/7760-02.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 10 października 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)

5. BADANIE

5.1. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek należy stosować wytyczne wg PN-67/C-04500.

Próbki pierwotne pobierać po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania z całej wysokości słupa cieczy.

Próbki pobierać próbnikiem numer 8 wg PN-74/C-60008 z wszystkich otrzymanych opakowań, z jednej partii produkcyjnej w takiej ilości, aby łączna masa próbek pierwotnej wynosiła około 2 kg.

Z próbek pierwotnej przygotować próbkę laboratoryjną o masie około 0,5 kg. Podzielić ją na dwie części, z których jedną przeznaczyć do badań, a drugą przechowywać przez co najmniej trzy miesiące do analizy rozjemczej lub kontroli.

5.2. Opis badań

5.2.1. Sprawdzenie wyglądu — wykonać organoleptycznie po uprzednim dokładnym wymieszaniu produktu.

5.2.2. Sprawdzenie zawartości wody wykonać wg BN-80/6063-16 p. 2.

5.2.3. Sprawdzenie wartości pH wykonać wg BN-80/6063-16 p. 3.

5.2.4. Sprawdzenie trwałości rozcieńczonej Emulsji W. Do cylindra pomiarowego pojemności 100 cm³ z doszlifowanym korkiem wlać 10 cm³ Emulsji W, po czym dodawać stopniowo 90 cm³ wody destylowanej. Zawartość cylindra dokładnie wymieszać. Otrzymana rozcieńczona emulsja nie powinna się rozwarstwiać przez co najmniej 4 h.

5.3. Ocena wyników badań. Partię Emulsji W należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki wszystkich badań są zgodne z wymaganiami wg rozdziału 3.

5.4. Zaświadczenie o wynikach badań. Stwierdzeniem zgodności farby z normą jest umieszczenie na opakowaniu numeru niniejszej normy i pieczętki KJ.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

2. Dotychczas obowiązujące normy. Niniejsza norma zastępuje ZN-69/MPL-10-079.

3. Normy związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych

BN-80/6063-16 Kazeinowe farby kryjące do skór. Metody badań
BN-71/7760-02 Pigmentowe pasty kryjące i pomocnicze środki wykończalnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

4. Symbol wg KTM — 1286-79.

5. Autorzy projektu normy — mgr inż. Maria Kałwaczew, mgr inż. Grzegorz Cieniewski — Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Garbarstwa, Łódź.