

TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-77
	Folia Estrofol Sprawdzanie wymiarów	6392-01
		Arkusze 07
		Zamiast BN-73/6392-01/07
		Grupa katalogowa X 29

1. Pomiar szerokości folii wykonać przyrządami pomiarowymi wymienionymi w tablicy.

Szerokość folii mm	Przyrząd pomiarowy	Dokładność pomiaru mm
do 100	suwmiarka	0,1
powyżej 100	liniał	1,0

2. Pomiar grubości folii powyżej 0,05 mm wykonać grubościomierzem wg PN-75/C-89090, natomiast folię poniżej 0,05 mm sprawdzać grubościomierzem o dokładności 0,001 mm w dziesięciu dowolnych punktach. Nacisk stopki kulistej o średnicy 3 mm powinien wynosić $120 \div 200$ G.

3. Pomiar długości folii wykonuje się z dokładnością do 1 m w czasie przewijania lub odwijania folii.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Młyn.

2. Normy związane
PN-75/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości

3. Istotne zmiany do BN-73/6392-01/07. Wprowadzono sprawdzanie pomiaru długości folii.

4. Autorzy projektu normy: mgr inż. Leokadia Korga i Irena Wilczek.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)