

SUROWCE WŁÓKIENNICZE	NORMA BRANŻOWA	BN-81 7511-08
	Słoma konopna surowa	Zamiast BN-69/7511-08
		Grupa katalogowa 1105

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest słoma konopna surowa nieodziarniona i odziarniona prosta.

1.2. Określenia - wg PN-80/P-01703 i PN-81/P-04679, 00.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie - wg KTM, uzupełnione nazwą odmiany słomy i numerem normy.

2.2. Przykład oznaczenia słomy (1931) konopnej odziarnionej (-2), surowej (1), prostej (1), klasy I (-01), nie przerabianej (0) o numerze kolejnym (-01), liczbie kontrolnej (1):

KTM 1931-211-010-011

SŁOMA BIAŁOBRZESKA BN-81/7511-08

3. WYMAGANIA3.1. Słoma prosta.

3.1.1. Wymagania ogólne. Słoma prosta powinna mieć długość co najmniej 80 cm, być wyrównana w części przy-

korzeniowej, ułożona równolegle w snopki, o średnicy 15 ÷ 25 cm i związana w dwóch miejscach sznurkiem z włókien naturalnych lub słomą konopną.

3.1.2. Zestawienie wymagań jakościowych dla słomy konopnej surowej prostej ocenianej na podstawie jej cech zewnętrznych - wg tablicy na str. 2.

3.2. Rodzaje badań. W słomie konopnej surowej badaniu podlegają następujące cechy:

- a) wilgotność,
- b) długość, grubość, kolor, zdrowotność, zanieczyszczenia oraz zawartość nasiona w słomie nieodziarnionej.

3.3. Pobieranie próbek - wg PN-81/P-04679, 00. Przy komisijnym pobieraniu próbki należy sporządzić protokół wg załącznika 1.

3.4. Metody badań - wg PN-81/P-04679, 01, 02, 03, 04, 05, 06.

3.5. Ocena partii. Na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 3.4 należy zakwalifikować partię do odpowiedniej jakości, wystawiając orzeczenie wg załącznika 2.

K O N I E C

Załączniki 2

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Instytut Krajowych Włókien Naturalnych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 7 maja 1981 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1981 poz. 64)

Oznaczenie wg KTM		Klasa jakości	Grubość mm	Udział łodyg o wymaganej grubości co najmniej ¹⁾ %	Długość ogólna co najmniej cm	Udział łodyg o wymaganej długości co najmniej ¹⁾ %	Kolor słomy	Udział łodyg wymaganego koloru co najmniej ¹⁾ %	Zdrowotność co najmniej ¹⁾ %	Zanieczyszczenia najwyżej ²⁾ %	Wilgotność, %	
słoma konopna nieodziarniona	słoma konopna odziarniona surowa										w obrocie najwyżej	w rozliczeniach handlowych ³⁾
4031-52	1931-211-010-011	I	4-6	80	130	80	jasnożółty ciemnożółty zielonożółty	70	90	15	20	16
	1931-211-020-010	II	4-8	80	110	80	jasnozielony jasnobrunatny jasnoszary	70	80	15	20	16
	1931-211-030-018	III	3-12	-	80	60	ciemnozielony ciemnobrunatny ciemnoszary	-	70	15	20	16
Metoda badania			wg PN-81/P-04679.02		wg PN-81/P-04679.01		wg PN-81/P-04679.03		wg PN-81/P-04679.05	wg PN-81/P-04679.04	wg PN-71/P-04601	

¹⁾ Zmniejszenie procentowego udziału łodyg wymaganej grubości, długości i koloru lub zmniejszenie procentu zdrowotności, lub tych cech łącznie powoduje zaliczenie słomy kwalifikującej się do klasy jakości I i II o jedną klasę niżej, a słomę klasy III do pozaklasowej.

²⁾ Za normalne zanieczyszczenia słomy konopnej surowej przyjmuje się 5%. Podwyższenie procentu zanieczyszczeń ponad 5 ÷ 15% powoduje potrącenie z ogólnej masy partii stwierdzonego procentu zanieczyszczeń. (Do zanieczyszczeń nie zalicza się liści i nasion konopi).

³⁾ Rozliczenia handlowe należy wykonać na podstawie masy legalnej wg PN-74/P-04609, po potrąceniu zanieczyszczeń.

.....
(nazwa zakładu)

.....
(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ

z pobrania próbki ogólnej słomy konopnej surowej

w dniu19..... w miejscowości

przy wielkości partii wg zlecenia

..... z dnia

Komisja w podanym niżej składzie stwierdza, że pobranie próbek pierwotnych oraz przygotowanie próbki ogólnej z do-
starczonej słomy konopnej surowej
(oznaczenie - wg KTM)

przez
(dostawca)

nastąpiło zgodnie z PN-81/P-04679. 00.

Opis próbki ogólnej:

a) masa próbki w kg

b) opis opakowania próbki

c) znak próbki

Komisja postanowiła zlecić wykonanie kontroli załączonej próbki ogólnej
(nazwa instytucji)

Skład Komisji	Imię i Nazwisko	Podpis
Przedstawiciel odbiorcy,		
Przedstawiciel dostawcy		
Członkowie Komisji		
		
		

.....
(nazwa zakładu)

.....
(miejscowość, data)

ORZECZENIE

o przeprowadzeniu kontroli jakości partii słomy konopnej surowej

Opis próbki

Próbkę słomy o masie pobrano w
(miejscowość)

w dniu z partii o wielkości

dostarczonej przez
(dostawca)

Oznaczenie słomy

Wyniki sprawdzenia cech słomy

Wilgotność, % Zanieczyszczenia, %

Zawartość nasion, %
(w stosunku do masy ogólnej partii przed potrąceniem zanieczyszczeń)

Udział łodyg o grubości, %: $4 \div 6$ mm $4 \div 8$ mm

$3 \div 12$ mm

Udział łodyg o długości ogólnej, %: powyżej 130 cm

powyżej 110 cm powyżej 80 cm

Udziały procentowe łodyg o kolorach wymaganych w klasach:

I II III

Zdrowotność, %

Uwagi :

Zakwalifikowanie do klasy jakości

Uzyskane wyniki stanowią podstawę do zakwalifikowania słomy konopnej surowej do klasy jakości
(słownie)

.....
(nazwa instytucji orzekającej)

.....
(podpis)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań.

2. Normy związane

PN-80/P-01703 Surowce włókiennicze. Pojęcia, symbole i określenia

PN-71/P-04601 Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności

PN-74/P-04609 Metody badań surowców włókienniczych i przędzy. Wyznaczanie masy legalnej i masy handlowej

PN-81/P-04679.00 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Postanowienia ogólne

PN-81/P-04679.01 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Wyznaczanie długości ogólnej

PN-81/P-04679.02 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Wyznaczanie grubości

PN-81/P-04679.03 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Wyznaczanie koloru

PN-81/P-04679.04 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Wyznaczanie zanieczyszczeń

PN-81/P-04679.05 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa i roszona. Wyznaczanie zdrowotności

PN-81/P-04679.06 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma konopna surowa. Wyznaczanie zawartości nasion

3. Autorzy projektu normy – mgr Janina Dymkowska, doc. dr Józef Waśko – Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań.

4. Słoma targana i pozaklasowa może być przedmiotem obrotu tylko na podstawie porozumienia pomiędzy odbiorcą a dostawcą. Słoma powinna być dostarczana w stanie zbełowanym lub powiązana w pęczki.