

BARWNIKI I PIGMENTY	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Nigrozyna spirytusowa	6044-09
		Grupa katalogowa X 23 ¹⁾

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest nigrozyna spirytusowa.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Nigrozynę spirytusową stosuje się głównie do barwienia tworzyw sztucznych i drewna.

1.3. Normy związane

- PN-63/C-04702 Barwniki. Wspólne metody badań
PN-58/C-04707 Barwniki. Pobieranie próbek
PN-69/C-04720 Nigrozyny. Metody badań
BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny lekkie
BN-63/6047-06 Barwniki i pigmenty organiczne. Pakowanie, przechowywanie, transport

2. OZNACZENIE

NIGROZYNA SPIRYTUSOWA BN-71/6044-09
SWW 1245-322

3. WYMAGANIA

- 3.1. Postać. Nigrozyna spirytusowa powinna mieć postać proszku.
3.2. Odcień — praktycznie zgodny z wzorcem.

¹⁾ Symbol wg SWW: 1245-322.

3.3. Wymagania fizyczne i chemiczne

Wymagania	
a) Koncentracja w stosunku do wzorca, %	100 ±5
b) Wody, %, nie więcej niż	2,0
c) Substancji nierozpuszczalnych w alkoholu metylowym, %, nie więcej niż	2,0
d) Popiołu, %, nie więcej niż	3,0
e) pH zawiesiny wodnej	3÷5

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-68/6047-06; do pakowania stosować bębny lekkie wg BN-69/5046-02.

5. BADANIA

- 5.1. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej — wg PN-58/C-04707.
5.2. Rodzaje i opis badań
5.2.1. Określanie koncentracji — wg PN-69/C-04720.
5.2.2. Określanie odcienia — wg PN-69/C-04720.
5.2.3. Oznaczanie zawartości wody — wg PN-69/C-04720.
5.2.4. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w alkoholu metylowym — wg PN-63/C-04702.
5.2.5. Oznaczanie popiołu — wg PN-63/C-04702.
5.2.6. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej — wg PN-69/C-04720.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/6044-09

1. Dokumenty związane obowiązujące w komunikacji wewnętrznej
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do art. 27 DKP.

2. Wzorzec nigrozyny spirytusowej dostarczają na życzenie Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, ul. Wł. Bełzy nr 116

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego dnia 3 września 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 czerwca 1972 r. Mon. Pol. nr 53/1971 poz. 348)