

FARBY GRAFICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-78 7462-12
	Środki pomocnicze Pasty do farb graficznych Pasty skracające PSR i OF	Arkusz 04
		Grupa katalogowa XVII 96

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pasty skracające PSR i OF do zmniejszania tacku farb graficznych, pasta OF służy jednocześnie do zwiększania odporności druków na ścieranie.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Pasty PSR i OF stosuje się jako środki pomocnicze do farb typograficznych i offsetowych przeznaczonych do drukowania na papierach i kartotekach.

3. Przykład oznaczenia pasty skracającej PSR:

PASTA SKRACAJĄCA PSR
BN-78/7462-12.04

4. Wymagania — wg tablicy.

Lp.	Wyszczególnienie właściwości	Wymagania	Metody badań wg
1	Postać	mazista	BN-67/7469-15
2	Wygląd zewnętrzny	zgodny z BN-67/7469-15	
3	Tack, TA, 32,2°C, MV	2,0 ± 0,5	BN-77/7469-23
4	Mieszanie się z farbami typograficznymi lub offsetowymi	całkowite	BN-78/7462-12.01 p. 8

K O N I E C

5. Trwałość. Pasty skracające PSR i OF powinny odpowiadać wymaganiom normy w ciągu co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

6. Program badań

a) **Badania pełne** — polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wg 4, należy wykonywać co najmniej raz na rok oraz przy każdej zmianie stosowanych surowców lub receptury, a także w przypadku badań rozjemczych,

b) **Badania niepełne** — polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wg 4 z wyjątkiem 4.4, należy wykonywać dla każdej partii wyrobu.

7. Pobieranie próbek należy wykonywać zgodnie z BN-73/7469-02.

8. Zaświadczenie o wynikach badań, stwierdzające zgodność z wymaganiami normy, należy dołączyć do każdej wysyłki wyrobu.

9. Pakowanie. Pasty skracające PSR i OF należy pakować zgodnie z BN-72/7468-01 do pudełek z nakrywką pojemności 5 dm³, wiader cylindrycznych pojemności 10 dm³ lub innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — POLIFARB Zakłady Farb we Włocławku, Zakład Farb Graficznych w Toruniu.

2. Normy związane

BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-73/7469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygotowywanie próbek

Pozostałe normy związane są wymienione w tablicy.

3. Symbol wg SWW — 1319-171.

4. Autorzy projektu normy — mgr Kazimierz Orcholski, Maria Siemiątkowska — POLIFARB Zakłady Farb we Włocławku, Zakład Farb Graficznych ATRA w Toruniu, inż. Halina Suda — Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 2 listopada 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1979 poz. 9)