

WYROBY Z GUMY PEŁNEJ	NORMA BRANŻOWA		BN-73
	Płyty gumowe		6616-14.14
	Niewulkanizowane płyty do naprawy ogumienia		Zamiast ¹⁾
			Grupa katalogowa 10 63 ²⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płyty gumowe niewulkanizowane odmiany N stosowane do naprawy opon i detek.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14.01.

3. Przykład oznaczenia płyty gumowej niewulkanizowanej do naprawy ogumienia o twardości 50°Sh i grubości 1 mm:

PLYTA GUMOWA DO NAPRAWY OGUMIENIA N-50-1 BN-73/6616-14.14.

4. Wymiary i wygląd zewnętrzny - wg BN-73/6616-14.02.

5. Wymagania fizyczne dotyczące gumy stosowanej do produkcji płyt - wg tablicy.

Odmiana płyty wg BN-73/6616-14.01	Twar- dość °Sh ±5	Wytrzymałość na roz- ciąganie, MPa (kg/cm ²), co najmniej	Wydłużenie w chwili zerwa- nia, %, co najmniej	Wytrzymałość na rozdzieranie, kg/cm, co najmniej	Odporność na starze- nie cieplne w tempe- raturze 70°C po 144 h, %, najwyżej		Rodzaj płyty
					SC _R	SC _g	
1	2	3	4	5	6		7
N	50	10 (100)	400	25	30	50	dętkowa
N	60	10 (100)	400		30	50	międzywar- stwowa
N	70	9 (90)	200		30	50	bieżnikowa

6. Cechowanie - wg BN-73/6616-14.03.

7. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-73/6616-14.04. Okres przechowywania płyt nie powinien przekraczać 3 miesięcy.

8. Pobieranie próbek i ocena partii - wg BN-73/6616-14.05.

9. Badania - wg BN-73/6616-14.06. Do badań niepełnych należy sprawdzanie wyglądu zewnętrznego, wymiarów oraz twardości.

Do badań pełnych należy sprawdzanie wyglądu zewnętrznego, wymiarów, twardości, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia w chwili zerwania, wytrzymałości na rozdzieranie oraz odporności na starzenie cieplne.

Właściwości fizyczne gumy gwarantuje wytwórca na podstawie badań wykonywanych w toku produkcji.

¹⁾ BN-68/6616-06 dla odmiany E w zakresie charakterystyki technicznej.

²⁾ Symbol wg SWW: 1373-74.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6616-06

- a) wprowadzono płyty bieżnikowe,
- b) zmieniono wskaźniki fizykochemiczne gumy,
- c) wprowadzono jednostki SI.

2. Wydanie 2 - stan aktualny: wrzesień 1981 - wprowadzono zmianę:

zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 1-2/1979.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)