

|                            |                                                                  |                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| WYROBY<br>Z GUMY<br>PEŁNEJ | NORMA BRANŻOWA                                                   | BN-73                               |
|                            | Płyty gumowe                                                     | 6616-14                             |
|                            | Niewulkanizowane płyty do wyrobu<br>kleju ogólnego przeznaczenia | Arkusz 16                           |
|                            |                                                                  | Grupa katalogowa X 63 <sup>1)</sup> |

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płyty gumowe niewulkanizowane odmiany N, przeznaczone do wyrobu kleju gumowego ogólnego przeznaczenia.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14 ark. 01.

3. Przykład oznaczenia niewulkanizowanej płyty gumowej do wyrobu kleju ogólnego przeznaczenia:

PLYTA GUMOWA DO WYROBU KLEJU OGÓLNEGO  
PRZEBZNACZENIA N BN-73/6616-14 ark. 16

4. Wymagania fizyczne dotyczące gumy stosowanej do produkcji płyt - wg tablicy.

| Odmiana płyty<br>wg BN-73/<br>6616-14 ark. 01 | Twardość<br>°Sh A<br>±5 | Wytrzymałość<br>na rozciąganie,<br>kg/cm <sup>2</sup> (MN/m <sup>2</sup> ),<br>co najmniej | Wydłużenie w<br>chwili zerwa-<br>nia, %, co<br>najmniej |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                       | 3                                                                                          | 4                                                       |
| N                                             | 50                      | 100 (10)                                                                                   | 450                                                     |

<sup>1)</sup> Symbol wg SWW: 1373.33.

4. Cechowanie - wg BN-73/6616-14 ark. 03.

5. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-73/6616-14 ark. 04.

Okres przechowywania płyt nie powinien przekraczać 2 miesięcy.

6. Pobieranie próbek i ocena partii - wg BN-73/6616-14 ark. 05.

7. Badania - wg BN-73/6616-14 ark. 06.

Właściwości fizyczne gumy gwarantuje wytwórca na podstawie badań wykonywanych w toku produkcji.

K O N I E C

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)