

PAPIERNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-70
	Celuloza siarczanowa papiernicza bielona z surowca liściastego (bukowa wiskozowa przeklasyfikowana)	7312-09
		Grupa katalogowa IX 561)

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest celuloza bukowa produkowana metodą siarczanową z hydrolizą wstępną (z przeznaczeniem stosowania jako surowiec do wytwarzania wiskozowego włókna ciętego, przeklasyfikowana na skutek niezgodności z wymaganiami), używana jako dodatek do wytwarzania niektórych rodzajów wytworów papierniczych.

2. Normy związane
BN-66/7314-01 Półprodukty włókniste przemysłu papierniczego. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pozostałe normy związane podano w tablicy.

3. Oznaczenie

CELULOZA SA-P-BL-B-Pkl BN-70/7312-09

4. Wymagania i badania - wg tablicy.

5. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-66/7314-01.

6. Ocena partii. Partię celulozy należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzą wynik dodatni.
Partię celulozy należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli chociażby jedno z badań wymienionych w tablicy da wynik ujemny.

Wymagania				Badania	
Wyszczególnienie		Jednostka miary	Własności	Przygotowanie partii do badań oraz pobieranie i przygotowanie próbek	Sposób sprawdzenia wymagań
Surowiec	drewno bukowe	-	papierówka bukowa dla przemysłu celulozowo-papierniczego	nie normalizuje się	
Własności fizyczne	białość przy użyciu filtra niebieskiego, nie mniej niż	%	81	próbki do badań należy pobierać wg PN-62/P-50075 w celu umożliwienia powtórnego badania część pobranych do badań próbek należy opakować i przechowywać wg PN-62/P-50084; próbki do badań należy przygotować zgodnie z PN-61/P-50063	BN-68/7308-10
	zawartość wody, nie mniej niż	%	7		PN-65/P-50150
Wady	cętkowatość w przeliczeniu na 1 kg - cętki o powierzchni 0,1±1,0 mm ² , nie więcej niż	liczba	200		BN-67/7308-01
	cętki o powierzchni powyżej 1±2 mm ² , nie więcej niż		50		
	cętki o powierzchni powyżej 2 mm ²		niedopuszczalne		

1) Symbol wg SWW: 1813-311.

K O N I E C

Institut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniu z Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 27 marca 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji, badań i obrotu od dnia 1 października 1970 r.
(Mon. Pol. nr 18/1970 poz. 143)