

WYROBY Z GUMY PEŁNEJ	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Niewulkanizowane płyty antykorozyjne Pakowanie, przechowywanie, transport	6616-15
		Arkusz 04
		Grupa katalogowa X 69

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sposób pakowania, przechowywania i transportu niewulkanizowanych płyt antykorozyjnych.

1.2. Normy związane

PN-68/C-94099 Guma. Wytyczne przechowywania i konserwacji wyrobów gumowych

2. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT2.1. Pakowanie

2.1.1. Pakowanie płyt ebonitowych i gumowych. Płyty jednego rodzaju i grubości należy nawijać wraz z przekładką zabezpieczającą przed sklejeniem i zabrudzeniem na sztywne rdzenie.

Długość rdzenia powinna być co najmniej o 20 cm większa od szerokości płyty. Średnica rdzenia powinna mieć co najmniej 90 mm.

Masa rulonu nie powinna przekraczać 100 kg.

Zaleca się zawieszanie rulonów na specjalnych stojakach.

W przypadku przewiązywania rulonu należy stosować taśmę tkaninową lub klejącą.

2.1.2. Pakowanie płyt klejowych. Płyty klejowe należy formować w jednostki ładunkowe, składając je, po zabezpieczeniu przed sklejeniem, w stosy, które należy układać w skrzyniach.

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona nalepka podająca dane wg BN-73/6616-15 ark. 03.

2.2. Przechowywanie - wg PN-68/C-94099. W przypadku przechowywania płyt ebonitowych i gumowych przez okres ponad 2 tygodnie rdzeń z płytą powinien być co tydzień obrócony wokół swojej osi o 120°.

Okresy przechowywania poszczególnych rodzajów płyt podają odpowiednie arkusze normy.

2.3. Transport. Płyty antykorozyjne należy przewozić krytymi środkami transportu zabezpieczającymi przed uszkodzeniem mechanicznym i substancjami działającymi szkodliwie na gumę, chroniąc przed promieniami słonecznymi.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark. 04

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w zakresie pakowania, przechowywania i transportu

- zmniejszono masę rulonów ze 160 do 100 kg oraz średnicę rdzenia z 200 mm do 90 mm,
- przyjęto dowolną przekładkę zabezpieczającą przed sklejeniem i zabrudzeniem zamiast podkładki płóciennej,
- podano sposób pakowania płyt klejowych.

PN-64/C-94050 zostaje unieważniona z dniem 1 października 1974 r. w zakresie pakowania, przechowywania i transportu.

2. Przepisy obowiązujące przy transporcie

- Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do art. 27 ust. 4 p. 4 DKP.
- Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lutego 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57)