

MEBLE	NORMA BRANŻOWA		BN-77
	Meble mieszkaniowe		7142-04
	Jakość spoiny w oklejonych elementach meblowych		
	Wymagania		Grupa katalogowa IX 25

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania dotyczące jakości spoin klejowych otrzymywanych w wyniku oklejania powierzchni elementów meblowych z drewna i materiałów drewnopochodnych materiałami stosowanymi w meblarstwie do uszlachetniania powierzchni.

2. Wymagania. Jakość spoin należy uznać za wystarczającą, jeżeli przy badaniu wg BN-77/7103-13:

a) wszystkie próbki ulegną zniszczeniu nie w spoinie klejowej lecz w materiale oklejającym lub podłożu; w tym

przypadku nie bierze się pod uwagę wielkości występującej siły niszczącej;

b) próbki ulegną zniszczeniu w spoinie klejowej lub częściowo w spoinie i częściowo w materiale oklejającym albo podłożu, a średnia wartość wskaźnika jakości sklejania dla szerokich i wąskich płaszczyzn, w zależności od rodzaju materiału oklejającego i podłoża, jest nie mniejsza niż podana w tablicy,

Materiał oklejający		Średni wskaźnik jakości sklejania, N/cm						
		dla szerokich płaszczyzn				dla wąskich płaszczyzn		
		podłoże						
		plyta wiórowa prasowana	plyta paździerzowa	plyta pilśniowa	plyta stolarska, drewno lite, sklejka	plyta wiórowa prasowana	plyta paździerzowa	plyta stolarska, drewno lite
Okleina naturalna o grubości mm	0,6	20	20	15	10	45	50	15
	0,8	25	25	20	15	45	55	20
	1,0	35	25	20	20	50	65	25
	1,2	40	30	25	25	55	70	30
Laminat UNI-LAM o grubości mm	0,5	20	30	15	25	40	45	15
	1,3	40	30	25	25	55	70	30
Folia papierowa		40	30	25	25	25	25	25
Folia PCW		10	10	5	15	60	60	35

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań,

3. Autor projektu normy - prof. dr hab. inż. Michał Zenkreter - Akademia Rolnicza, Poznań,

2. Normy związane

BN-77/7103-13, Meble, Jakość spoiny w oklejonych elementach meblowych, Badania

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego dnia 3 listopada 1977 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1978 poz. 27)