

WYROBY
PLECIONKARSKIEWyroby ze słomy.
Maty ogrodnicze

Grupa katalogowa VII 15')

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są maty ogrodnicze wykonane ze słomy żytniej.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Maty stosowane są w ogrodnictwie jako izolacja cieplna inspektów i cieplarni.

1.3. Określenia - wg BN-72/6756-06.

1.4. Normy związane
BN-72/6756-06 Wyroby ze słomy. Maty do ocieplania ogólnego przeznaczenia

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zależności od wymiarów długości i szerokości rozróżnia się poszczególne rodzaje mat słomianych ogrodniczych.

2.2. Przykład oznaczenia maty długości 200 cm i szerokości 160 cm:

MATA SŁOMIANA OGRODNICZA 200X160 BN-73/6756-07

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary mat podano w tabl. 1.

Tablica 1

Długość	Szerokość	Grubość	Odległości	
			osnow skrajnych od krawędzi maty	między osnowami
cm				
200; 300; z odchyłkami ujemnymi do:	150; 160	2,5+3,0	10+15	25+30
3%	2%			
odchylek dodatnich nie normalizuje się z tym, że różnice w szerokości maty nie powinny być większe niż 3 cm				
Dopuszcza się inne wymiary według wymagań odbiorcy uzgodnionych z producentem.				

¹⁾Symbol wg SWW: 1776-81.

3.2. Materiały

3.2.1. Słoma - żytnia, prosta, bez źdźbeł zgniłych lub zapleśniałych oraz bez pozostałości ziarna w kłosach; powietrzno-sucha; zanieczyszczenie chwastami - dopuszczalne w ilości zapewniającej spełnienie wymagania o dopuszczalności chwastów na 1 m² maty. Dopuszcza się do 20% źdźbeł potarganych.

3.2.2. Sznurek - szpagat pakulany Nm 0,45 o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 16 kg lub inny sznurek z tworzyw sztucznych lub naturalnych o tej samej wytrzymałości.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Liczba pęczków wтку na 1 m długości maty powinna być nie mniejsza niż 41 sztuk pęczków.

3.3.2. Układanie i wiązanie wтку. Pęczki wтку ułożone prostopadle do sznurków prowadzących powinny być owinięte i ściśnięte sznurkiem okręcającym, a następnie przywiązane nim do sznurka prowadzącego. Skrajne pęczki wтку powinny być skręcone. Pęczki wтку nie powinny przesuwac się w osnowie, a pojedyncze źdźbła słomy nie powinny wypadać z maty. Powierzchnie maty powinny być oczyszczone z źdźbeł odstających.

3.3.3. Obcinanie. Końce wтку powinny być równo obcięte tak, aby tworzyły krawędzie równoległe do osnowy z dopuszczalną odchyłką podaną w tabl. 1 dla różnic szerokości maty.

3.3.4. Kształt - prostokątny. Dopuszcza się odchyłkę do 5° od kąta prostego.

3.4. Właściwości fizyczne

3.4.1. Wilgotność. Maty powinny być o wilgotności nie większej niż 18%.

3.4.2. Masa 1 m² maty powinna być nie mniejsza niż 1,6 kg.

3.5. Pozostałe wymagania

3.5.1. Chwasty. Na 1 m² maty dopuszcza się do 5 sztuk chwastów dwuliściennych widocznych na powierzchni maty; osiet i ostrożeń - niedopuszczalne.

Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Drobnoego „Drobprojekt”
Ustanowiona przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług dnia 2 kwietnia 1973 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1973 poz. 54)

3.5.2. Płeść i zgnilizna - niedopuszczalne.

3.5.3. Przerwanie osnowy - niedopuszczalne.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie - wg BN-72/6756-06.

4.2. Znakowanie. W partii mat przeznaczonych do sprzedaży detalicznej każda mata powinna mieć przymocowaną w sposób trwały zawieszkę kartonową z napisem zawierającym następujące dane:

- znak lub nazwę producenta,
- oznaczenie wg 2.2,
- znak Kontroli Jakości,
- cenę detaliczną 1 m² maty

z tym, że w pozostałych przypadkach obrotu towarowego zawieszka może być przymocowana do co dwudziestej maty z pominięciem podawania ceny detalicznej 1 m².

4.3. Przechowywanie - wg BN-72/6756-06.

4.4. Transport - wg BN-72/6756-06 z tym, że zaleca się układanie mat w środkach transportu w pozycji leżącej.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badań podano w tabl. 2.

Tablica 2

Rodzaje badań	Badania		Wymagania wg
	niepełne	pełne	
	sposób sprawdzenia wg		
Sprawdzenie wymiarów	5.3.1		3.1

cd. tabl. 2

Rodzaje badań	Badania		Wymagania wg
	niepełne	pełne	
	sposób sprawdzenia wg		
Sprawdzenie materiałów	5.3.2 a)	5.3.2 b)	3.2.1; 3.2.2
Sprawdzenie wykonania	5.3.3		3.3
Sprawdzenie wilgotności	5.3.4 a)	5.3.4 b)	3.4.1
Sprawdzenie masy 1 m ²	-	5.3.5	3.4.2
Sprawdzenie pozostałych wymagań	5.3.6		3.5
Sprawdzenie pakowania i znakowania	5.3.7		4.1; 4.2

Zasady przeprowadzania badań niepełnych i pełnych podano w BN-72/6756-06 pod tabl. 4.

5.2. Pobieranie próbek do badań

5.2.1. Liczność partii. Partia mat jednego rodzaju, jednakowo opakowanych i oznakowanych, przedstawiona jednorazowo przez jednego dostawcę do odbioru i badań nie powinna przekraczać załadunku jednego środka przewozu.

5.2.2. Liczność próbeki - wg BN-72/6756-06.

5.3. Opis badań - wg BN-72/6756-06.

5.4. Ocena wyników badań - wg BN-72/6756-06.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6756-07

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej są opublikowane przez PKP w załączniku nr 10 (do art. 27 ust. 4 pkt. 4 DKP) "Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komuni-

kacji wewnętrznej" - wydawnictwo PKP - 1968 r. do nabycia odpłatnie w Składnicy Wydawnictw DOKP - Warszawa, ul. Wileńska 14.